

# Technická informace

## 30-vrchní lak



### 1. Vlastnosti

Vrchní lak, přímý lesk

Velká pevnost, vysoký obsah pigmentu

Vrchní lak s vysokou kryvostí a nízkou spotřebou materiálu

Doporučená tužidla a ředidla v závislosti na teplotě a velikosti objektu

Nepoužívejte smíchané směsi pigmentů samostatně, ale vždy s konvertorem pro řadu 30

### 2. Aplikace

|  |                                      |                                                    |
|--|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  | Mísicí poměr                         | 100% obj. 30-                                      |
|  | 2 : 1 + 10 %                         | 50% obj. 50-20,15,-30                              |
|  |                                      | 10% obj. 60-10,-20,-30,-40                         |
|  |                                      |                                                    |
|  | Stříkací viskozita<br>DIN 4 při 20°C | cca 20-22 s                                        |
|  | Zpracovatelnost                      | 2 – 3 hodiny/ 20°C                                 |
|  | Stříkací pistole                     | HVLP gravitační<br>1,3mm; 2 bar; 0,7 bar na trysce |
|  |                                      | konvenční gravitační<br>1,3-1,4 mm 2,0 bar         |
|  | Počet vrstev                         | 2 vrstvy                                           |
|  | Tloušťka vrstvy                      | 50-70 µm                                           |

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

# Technická informace

## 30-vrchní lak



### 3. Odvětrání a sušení



|                                           |                             |                   |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Sušení při 20°C                           | Tužidlo normální<br>8 hodin | krátké<br>6 hodin | dlouhé<br>10 hodin |
| Sušení při 60°C                           | 30 minut                    | 20 minut          | 35 minut           |
| Infrazářič (krátké vlny)<br>(dlouhé vlny) | 8 minut                     |                   |                    |
|                                           | 10-15 minut                 |                   |                    |

---

#### Bezpečnostní pokyny

2004/42/IIB (d) (420)419: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie IIB, d) ve formě připravené k použití je max. 420 g/l. Obsah VOC tohoto výrobku je 419 g/l.

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm.

---

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.