

Technické informace

40-100



Vysokorychlostní lak 2K čirý VOC

HS VOC čirý lak

- Úspora času při schnutí a skvělý výkon při nižších teplotách.
- Navrženo pro snadné použití: předem namíchaný čirý lak a snadné použití.
- Skvělý finální vzhled.
- Zvolte tužidlo podle okolní teploty a velikosti lakovaného povrchu. Vyberte správné tužidlo z teplotní tabulky.

Aplikace

	Poměr míchání 100:50	100 % objemově 50 % objemově	40-100 50-415, -420, -430 50-430 pouze za velmi horkých podmínek
	Stříkací viskozita při 20 °C		DIN 4: 17–19 s
	Použitelnost při 20 °C		30 min
	Kompatibilní stříkací pistole s gravitačním podáváním		
	Velikost trysky		1,2–1,3
	Aplikační tlak		2 bar
	Počet vrstev		2
	Tloušťka vrstvy		40–50 µm
	Doba odvětrávání při 20 °C	Minimálně 3 minuty odvětrávání mezi jednotlivými vrstvami	
	Poznámka k aplikaci	Alternativní aplikace: ½ + 1, poloviční vrstva následovaná plnou vrstvou bez	

Bezpečnostní pokyny:

2004/42/IIB(d)(420)419: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.d) v podobě připravené k použití je max. 420 g/l VOC. Obsah VOC v tomto produktu je 419 g/l.

Výrobky jsou určeny pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušky a testy; tyto údaje rovněž neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd. uvedené v tomto dokumentu slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a platné zákony a předpisy.

Technické informace

40-100



Vysoká rychlost 2K Čirý VOC

Schnutí



Schnutí při 20 °C

50-415: 3h
50-420: 3 h
50-430: 3 hodiny

Schnutí při 60 °C

50-415: 10 min
50-420: 15 min
50-430: 20 min

Upozornění: Při opravách automobilů je nutné kromě pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu vždy dodržovat také pokyny výrobců vozidel, zejména pokud jde o nainstalovanou technologii senzorů.

Bezpečnostní pokyny:

2004/42/IIB(d)(420)419: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.d) v použitelné formě je max. 420 g/l VOC. Obsah VOC v tomto produktu je 419 g/l.

Výrobky jsou určeny pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele povinnosti provést vlastní zkoušky a testy; tyto údaje rovněž neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd. uvedené v tomto dokumentu slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a platné zákony a předpisy.