

Technická informace

45-vrchní lak



1. Vlastnosti

Vodou ředitelný vrchní lak, obsahující základní a metalické odstíny

Snadná aplikace v kombinaci s dobrou kryvostí

Dobu odvětrání lze výrazně snížit pomocí zařízení pro ofukování vzduchem

Namíchaný odstín lze uchovat v plastové nádobě nebo uvnitř nalakované plechovce po dobu až 6 měsíců

2. Aplikace

	Mísicí poměr	100% obj. 45- 70% obj. 45-R45 (po přidání ředidla promíchejte)
	Stříkáci viskozita DIN 4 při 20°C	cca 16-22 s
	Stříkáci pistole	HVLP gravitační 1,4mm; 2 bar; 0,7 bar na trysce
	Počet vrstev Tloušťka vrstvy	2 vrstvy (krytě stříknout), 1/2 pro efekt 10-15 µm

3. Odvětrání a sušení

	Sušení při 20°C	Odvětrání cca 5 minut po každém nástřiku do zmatnění
---	-----------------	--

Bezpečnostní pokyny

2004/42/IIB (d) (420)419: Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kategorie IIB, d) ve formě připravené k použití je max. 420 g/l. Obsah VOC tohoto výrobku je 419 g/l.

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.