

Technická informace

49-multiefekty pro řadu 35



1. Vlastnosti

Pigmenty řady 49 jsou zřídka používané pigmenty k finalizaci vrchních nebo bezbarvých laků. Tyto pigmenty nejsou součástí míchacích stojanů.

Speciální barevné odstíny, které lze reprodukovat pouze s těmito speciálními pigmenty

2. Aplikace

	Krok 1	Prosím, vyhledejte v databázi odstínů barevný kód a zkontrolujte, zda je požadován určitý odstín podkladu pro krok 1 pro správnou reprodukci odstínu	
	Mísicí poměr	100% obj. 35- včetně pigmentů 49- a mísícího laku, pokud je požadován	
		50% obj. 60-10,-20,-30,-40	
	Stříkací viskozita DIN 4 při 20°C	cca 18-22 s	
	Zpracovatelnost	48 hodin pro směs RFU /20°C	
	Stříkací pistole	HVLP gravitační 1,3-1,4mm; 2 bar; 0,7 bar na trysce	
	Počet vrstev Tloušťka vrstvy	2 + ½ 15-20 µm	

3. Odvětrání a sušení



Sušení při 20°C

Odvětrání cca 10 minut do zmatnění

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.