

Technická informace

50-45 2K Aktivátor




1. Vlastnosti

Aktivátor pro vodou ředitelné vrchní laky

Pro speciální aplikace doporučené výrobcí automobilů může být nutné použít v řadě 45 tento aktivátor

Přísada pro řadu 45- pro použití v základních barevných nátěrech, nanesených jako základní nátěr v třívrstvých systémech pro zvýšení odolnosti a tvrdosti

2. Aplikace

	Mísicí poměr	100% obj. 45- 5% obj. 50-45 70% obj. 45-R45
	1. Směs pigmentů řady 45 podle receptury a pečlivě promíchané 2. Přidat 2K aktivátor a důkladně zamíchat 3. Přidat 45-R45 a znovu důkladně promíchat	50-45 nemůže být přidána do směsí které již v receptuře obsahují 45-R45
	Stříkací viskozita DIN 4 při 20°C	18-25 s
	Zpracovatelnost	2 hodiny při 20°C
	Stříkací pistole	HVLP gravitační 1,4mm; 2 bar; 0,7 bar na trysce
	Počet vrstev Tloušťka vrstvy	Vytvrdlá barva nebo základní vrstva 2-3 20-25 µm


Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

Technická informace

50-45 2K Aktivátor



3. Sušení



Sušení při 20°C

cca 15 minut

Sušení při 60°C

--

cca 10 minut + zchladnutí

Infrazářič

1.vrstva

odvětrat to zmatnění 10-15 minut

2.vrstva teplota povrchu 40-50°C (max. 70°C) do zmatnění povrchu + zchladnutí

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.