

Technická informace


60-05 urychlovací přísada



1. Vlastnosti

Urychlovač sušení pro Baslac bezbarvé laky (VOC i ne-VOC) a pro 2K základové plniče
Zkracuje dobu sušení
Zlepšuje vysoušení i vytvrzování povrchu

2. Aplikace pro bezbarvé laky

	VOC bezbarvé laky		ne-VOC bezbarvé laky	
	Mísicí poměr 2 : 1 + 10 %	100% obj. 40-440; 40-450 50% obj. 50-420,-415 10% obj. 60-05	100% obj. 40-10/40 50% obj. 50-20,-15,-30 10% obj. 60-05	
	Stříkací viskozita DIN 4 při 20°C	16-22 s		
	Zpracovatelnost	45 minut při 20°C		
	Stříkací pistole	HVLP gravitační 1,3mm; 2 bar; 0,7 bar na trysce	konvenční gravitační 1,3 mm 2,0 bar	
	Počet vrstev	½ + 1	½ + 1 40-40 2 40-10	
	Tloušťka vrstvy	50-60 µm		

3. Sušení

	Sušení při 20°C	4 hodiny	3 hodiny
	Sušení při 60°C	20 minut	20 minut
	Infrazářič (krátké vlny) (dlouhé vlny)	6 minut 8-12 minut	


Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

Technická informace

60-05 urychlovací přísada



4. Aplikace základového plniče

	Mísicí poměr 4 : 1 + 1	100% obj. 20-24,-34,-94 25% obj. 50-10,-15 25% obj. 60-05	
	Stříkací viskozita DIN 4 při 20°C	20-24 v závislosti na použitém produktu	
	Použitelnost	20 minut při 20°C	
	Stříkací pistole	HVLP gravitační 1,6-1,8mm; 2 bar; 0,7 bar na trysce	konvenční gravitační 1,6-1,8 mm 2,0 bar
	Počet vrstev Tloušťka vrstvy	2 50-70 µm	
			

5. Sušení

	Sušení při 20°C	1,5 hodiny
	Sušení při 60°C	15 minut
	Infrazářič (krátké vlny)	6 minut
	Ruční leštění	P800
	Excentr. leštička	P400-P500

Bezpečnostní pokyny

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.