Technická informace
35-vrchní lak

1. Vlastnosti

Vrchní lak, obsahující základní, metalické a perleťové odstíny.

Nízká spotřeba materiálu.

Krátká doba odvětrání

2. Aplikace



Mísicí poměr 2 : 1	100% obj. 35- 50% obj. 60-10,-20,-30,-40
Stříkací viskozita DIN 4 při 20°C	cca 18-22 s
Zpracovatelnost	48 hodiny po namíchání RFU/ 20°C
Stříkací pistole	HVLP gravitační 1,3mm; 2 bar; 0,7 bar na trysce konvenční gravitační 1,3-1,4 mm 2,0 bar
Počet vrstev	2 vrstvy (plné vrstvy), ½ pro efekt
Tloušťka vrstvy	15-20 µm

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

Technická informace
35-vrchní lak

3. Odvětrání a sušení

Sušení při 20°C Odvětrat cca 10 minut do zmatnění

Výrobek je vhodný pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm.

Údaje obsažené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a používání našich produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních vyhledávání a zkoušek, ani tyto údaje nepředstavují záruku určitých vlastností, ani vhodnost výrobků k určitému účelu. Jakékoli popisy, výkresy, fotografie, údaje, poměry, hmotnosti atd., uváděné v tomto testu jsou pouze pro všeobecné informační účely; mohou se měnit bez předchozí informace a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu výrobku (specifikace výrobku). Je odpovědností příjemce našich výrobků, aby byla dodržena veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.