

283-1870

CV multireaktivní základ, běžový

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:



Autobusy, hasičské vozy, skříňové vozy (hliník), sklápěcí vozy (hliník), regálové vozy (hliník)

Klíčové vlastnosti:

- velmi dobrý rozlív
- Vhodný pro velké plochy
- Rychleschnoucí
- Výborná ochrana proti korozi
- Tónovatelný s max. 3% 568-408
- 2 vrstvý systém s vrchními laky řady 68

Poznámky:

Podklad by měl být čistý, zbaven prachu, oleje a mastnoty.
Předupravený kovový povrch musí být nalakován ve stejný den, aby se zabránilo opětovné oxidaci.

Podklady

- = Very well suited
- = well suited
- = suited in some cases

Ocel	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel	Hliník	Eloxovaný hliník	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Základ	Glasurit CV - Základový plnič / plnič	Práškové lakování	Coil coating	Překlížka	Dřevo	OEM-lakování	Starý lak
●●	●●	●●	●●	●	○				○	○			○	○



Vydatnost	190 m ² /l při 1 μm
Obsah pevných částic	~ 34 % (RFU~24%)

Bezpečnostní pokyny:

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 μm. Produkt je určený pouze pro profesionální použití.

2004/42/IIIB (c III)(780)729: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek (kategorie IIB.c III) v přípravku připraveném ke stříkání max 780 g/l. Hodnota VOC je 729 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz

283-1870

CV multireaktivní základ, běžový

A brand of BASF –
We create chemistry

Míchací poměr 4:1:1 objemově



Tužidlo 352-235, P-H-120








Ředidlo 352-320, -330



Stříkací viskozita při 20% DIN 4: 22-24 s

Doba zpracovatelnosti při 20°C 8 h

Aplikace:	 Pistole - s horní nád.	 HVLP pistole	 Spodní nád.	 Airless/ Airmix	 Tlaková nádoba
Stříkací tlak	2.2-2.5 bar	2 bar	2.5 bar	2 bar	2.5 bar
Tlak na materiál				120-150 bar	0.8-1.5 bar
Velikost trysky	1.4-1.8	1.5	1.6	0.23	1-1.1
Počet vrstev	2-2.5	2-2.5	2-2.5	2-2.5	2-2.5
Doba odvětrání při 20°C	do matu	do matu	do matu	do matu	do matu
Tloušťka vrstvy	20-25*				



Sušení	Přelakovatelný	Nelepivý	Odolné páskám	Připraveno k montáži	Brousitelné
	Min. Max.				
Teplota objektu 20°C	30 min 8 h				
Teplota objektu 60°C	10 min				

Bezpečnostní pokyny:

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm. Produkt je určený pouze pro profesionální použití.

2004/42/IIIB (c III)(780)729: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek (kategorie IIB.c III) v přípravku připraveném ke stříkání max 780 g/l. Hodnota VOC je 729 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetrných a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní i kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz

283-1870

CV-Multi-Wash, beige



A brand of BASF –
We create chemistry

Pozn.

Na 283-1870 nelze přímo používat polyesterová nebo epoxidové materiály, 68 RAL 9006, základové laky řady 90 CV nebo řadu 55.

* 2 - 2.5 vrstvy (20-25 μm) pro 2-vrstvý systém vrchních laků řady 68.

Aplikujte plnič nebo vrchní lak během jednoho pracovního dne (8 hodin). P-H-120 je vhodné pouze na malé části.

Nepoužívejte na otryskané podklady. Na eloxovaný hliník a na žárově pozinkovanou ocel musí být nejprve udělané testy přilnavosti.

Upozornění: Při opravách automobilů je třeba kromě pokynů pro zpracování, uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel. A to zejména, pokud jde o instalovanou senzorovou techniku.

Bezpečnostní pokyny:

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice $< 0.1 \mu\text{m}$. Produkt je určený pouze pro profesionální použití.

2004/42/IIIB (c III)(780)729: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek (kategorie IIB.c III) v přípravku připraveném ke stříkání max 780 g/l. Hodnota VOC je 729 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz