

284-45

CV plnič PUR



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:



Autobusy, požární vozidla, kabiny (změna barvy), skříňové nástavby, fluorescentní barvy

Vlastnosti:

- Vhodný na všechny Glasurit CV plniče a základové plniče
- 284-45 bílý (tónovatelný dle greyscale 08)
- Velmi dobrá přilnavost k různým plastům
- Brilantní vzhled vrchního laku
- Velmi dobrý rozliv
- Plnič pro denní svítivé barvy a pro dvouvrstvé lakování
- Tónovatelný
- Přelakovatelný s Glasurit vrchními laky řady 58, 68, 55

Poznámky:

Podklad musí být čistý, zbaven prachu, oleje a mastnoty.

Podklady:

- velmi vhodný
- vhodný
- omezeně použitelný

Ocel	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel	Hliník	Eloxovaný hliník	GRP / SMC	PP-EPDM	CV-základ / základový plnič	Práškové lakování	Coil-Coating	MDF deska	Dřevo	Tovární lakování	Staré lakování
					••	••	••	••	••	••	••	••	••

Bezpečnostní pokyny:

2004/42/IIIB (c I)(540)456: V předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaný limit pro tento výrobek (kategorie IIB.c I) v přípravku připraveném ke stříkání max 540 g/l. hodnota VOC je 456 g/l.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm. Produkt je určený pouze pro profesionální použití.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatelem provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky a Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz

284-45

CV plnič PUR

A brand of BASF –
We create chemistry

Míchací poměr

2:1 + 10 - 30% objemově



Tužidlo

922-180 Pro



Ředidlo

352-320, -330, -340



Stříkácká viskozita při 20°C DIN 4: 17-21 s

Doba zpracovatelnosti při 20°C 1.5 h

Aplikace
pistolí:s horní -
nádobkou

HVLP



s dolní nádobkou



Airless/ Airmix

Tlaková/membr.
pumpa

Tlak vzduchu	2.2-2.5 bar	2 bar	2.5 bar	2 bar	2.5 bar
Tlak materiálu				120-150 bar	0,8 – 1.5 bar
Velikost trysky	1.4-1.6	1.5	1.7	0.28-0.33	1-1.1
Napětí				50-80 kV	
Odpor				600-800 Ω	
Počet vrstev	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Doba odvětrání při 20°C	Bez	Bez	Bez	Bez	Bez
Tloušťka vrstvy	50-70 μm				

Bezpečnostní pokyny:

2004/42/IIIB (c I)(540)456: V předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaný limit pro tento výrobek (kategorie IIB.c I) v přípravku připraveném ke stříkání max 540 g/l. hodnota VOC je 456 g/l.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 μm. Produkt je určený pouze pro profesionální použití.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatelem provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajišťovat, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky a Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz

284-45

CV plnič PUR

A brand of BASF –
We create chemistry

Sušení

Přelakovatelný

Nelepivý

Odolný zalepení

Odolný montáži

Brousitelný

Min. Max.

Teplota objektu 20°C

60 min

72 h

2 h

16 h

16 h

16 h

Teplota objektu 60°C

30 min

30 min

30 min

30 min

45 min

Pozn.

Může být tónovatelný přidáním až 10% laku řady 68.

Pro změkčení produktu použijte P-A-912 flexibilní přísadu.

Pro tónování použijte 568-408.

Brousá varianta: (2:1 + 10%) tloušťka vrstvy by měla být 80 µm (50-60 µm po broušení) a poté čas schnutí musí být 45 minut při 60°C nebo 16 hodin při 20°C. Probroušená místa musí být základována použitím vhodného základu.

Další využití v technických listech.

Upozornění: Při opravách automobilů je třeba kromě pokynů pro zpracování, uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel. A to zejména, pokud jde o instalovanou senzorovou techniku.

Bezpečnostní pokyny:

2004/42/IIIB (c I)(540)456: V předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaný limit pro tento výrobek (kategorie IIB.c I) v přípravku připraveném ke stříkání max 540 g/l. hodnota VOC je 456 g/l.

Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm. Produkt je určený pouze pro profesionální použití.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky a Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz