



Technická informace

185-66

02/2023

Glasurit® 1K plnič

G/F

Použití: 1K plnič v aerosolu může být použit v autoopravárenství, dodáván ve variantách šdi 00,02,05,07






Plnič pro pískování

Vhodný pro bodové opravy

Vlastnosti: Může být použit pro staré lakování a po broušení.

Poznámka:

- Plnič s barvivem. Po přečistění pískováním na holý kov musí být základován před použitím 185-66.
- **2004/42/IIB(e) (840)673:** V EU VOC předpisech limitní hodnota pro tento výrobek (Kategorie výrobku: IIB.e) činí ve směsi připravené ke stříkání max. 840 g/l. Tento produkt má obsah VOC 673 g/l.

	Použití	plnič
	Postup lakování	
	Protřepat	2 minuty
	Počet nástřiků	1 – 2
	Tloušťka vrstvy	15 – 30 µm
	Doba odtěkání 20 °C	Cca 5 - 10 minut
	Sušení: 20°C 60°C	1 hodina 30minut

Dbejte pokynů dle bezpečnostních listů. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Při zpracování používat ochrannou dýchací masku. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm..

TOPLAC s.r.o.
Pražská 657
294 71 Benátky nad Jizerou
tel./fax: 326 362 577-9 / 326 362 306
e-mail: info@toplac.cz
web: www.toplac.cz

