

A-U-39

Základový plnič DTM, černý

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	AraClass - Eco Balance podkladový materiál.
Klíčové vlastnosti:	Ekologická účinnost - základní nátěr, tmel a plnič Pro vysokou kvalitu provedení díky vynikajícím brusným vlastnostem a povrchové úpravě, dobré ochraně proti korozi a odolnosti proti povětrnostním vlivům.
Poznámky:	A-U-39 lze smíchat s A-U-33 pro dosažení různých odstínů šedé. Před aplikací očistěte povrch univerzálním vodou ředitelným čističem A-P-25 Eco Balance.

Použití

Produkt je vhodný pro



- Ocelový plech
- Pozinkovaný ocelový plech
- Hliník
- OEM díly s elektrolytickým nátěrem
- Starý nátěr

		5:1:1	
	Mísicí poměr	100 % obj.	A-U-33
	Tužidlo	20 % obj.	A-H-600
	Ředidlo	20 % obj.	A-R-125, -R-110, -R-120, -R-130
	Stříkací poměr při 20°C	DIN 4: 18-20 s	
	Použitelnost při 20°C	90 min	

Bezpečnostní pokyny: Výrobky jsou vhodné pouze pro profesionální použití.**Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 µm.****2004/42/IB(c I)(540)539:** Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c I) ve formě připravené k použití je max. 540 g/l . Obsah tomto produktu je 539 g/l

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a aplikaci našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní výzkumy a testy; tyto údaje také neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi si můžete zakoupit na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo u svého prodejního partnera. Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit dodržování veškerých vlastnických práv a platných zákonů a předpisů

A-U-39

Základový plnič DTM, černý

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:

Konvenční pistole s horní
nádobkou

HVLP stříkací pistole

Aplikační tlak

2 bar

Tlak na trysce

0.7 bar

Velikost trysky

1.6-1.8

1.7-1.9

Počet nástřiků

 $\frac{1}{2} + 1$

Odvětrání při 20°C

Mezi jednotlivými nástřiky nechte odvětrat, dokud povrch
nezezlátne. Předtím neodvětrávejte

Tloušťka filmu

50-70 µm



Sušení při 20°C

16 h

Sušení při 60°C

35 min



Infračervené (krátké vlny) 9 min



Orbitální broušení za sucha

P400-P600

Upozornění: Pro opravy automobilů je nutné vždy dodržovat pokyny výrobců vozidel k opravě, zejména pokud jde o instalovanou senzoriku, a to kromě pokynů k zpracování uvedených v tomto dokumentu.



Bezpečnostní pokyny: Výrobky jsou vhodné pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 µm.

2004/42/IIIB(c I)(540)539: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c I) ve formě připravené k použití je max. 540 g/l . Obsah tohoto produktu je 539 g/l

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a aplikaci našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní výzkumy a testy; tyto údaje také neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi si můžete zakoupit na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo u svého prodejního partnera. Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit dodržování veškerých vlastnických práv a platných zákonů a předpisů