

# P-U-77

DTM základový plnič, šedý

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplikace:</b>	ProClass – podklady
<b>Klíčové vlastnosti:</b>	Účinný DTM základ, základový plnič a plnič Určený na přímé použití na kovové podklady se speciálními antikorozními vlastnostmi.
<b>Poznámky:</b>	Očistěte povrch s P-P-26 před aplikací P-U-77.

## Použití

### Produkt je vhodný na



- Ocelový plech
- Pozink
- Hliník
- OEM díly s e-coat
- Staré lakování

5:1:1

**Míchací poměr**

100 %obj.

P-U-77

**Tužidlo**

20 %obj.

P-H-131

**Ředidlo**

20 %obj.

P-R-110, -R-120, -R-130

**Stříkací viskozita při 20°C**

DIN 4: 18-20 s

**Doba zpracování při 20°C**

90 min

## Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/II(c I)(540)539: V předpisech EU pro tento produkt (kategorie IIB.c I) je hodnota VOC přípravku připraveného ke stříkání max 540 g / litr. Tento produkt má hodnotu VOC 539 g/l.







Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)

# P-U-77

DTMzákladový plnič, šedý



A brand of BASF –  
We create chemistry

Aplikace:	 Konvenční pistole s horní nádobkou	 HVLP pistole
<b>Aplikační tlak</b>	<b>bar</b>	2
<b>Tlak trysky</b>	<b>bar</b>	0.7
<b>Velikost trysky</b>		1.6-1.8
<b>Počet vrstev</b>		½ + 1
<b>Tloušťka vrstvy</b>	<b>µm</b>	50-70
	<b>Sušení při 20°C</b>	16 h
	<b>Sušení při 60°C</b>	35 min
	<b>Infračervené záření (krátkovlnné)</b>	9 min
	<b>Orbitální broušení, za sucha</b>	P400-P500

Poznámka: Při opravách automobilů je třeba, kromě pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel, zejména, pokud jde o sensory.

## Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/II B(c I)(540)539: V předpisech EU pro tento produkt (kategorie IIB.c I) je hodnota VOC přípravku připraveného ke stříkání max 540 g / litr. Tento produkt má hodnotu VOC 539 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)