

P-U-26S

Základový plnič ve spreji, světle šedý



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	ProClass – podkladové materiály.
Klíčové vlastnosti:	Účinný základový plnič ve spreji. Pro malé broušení a ochranu proti korozi.
Poznámky:	Materiál je připravený k použití. Produkt je vhodný na: <ul style="list-style-type: none"> • Ocelový plech • Pozink • Hliník • OEM díly s e-coat • Staré lakování • GRP / SMC

Použití



Nepoužívejte zdeformované plechovky. Při protřepávání plechovky neudeřte to předmětů. Během třepání se uvolňují míchací kuličky. Vyhněte se nárazům a tření.



Důkladně protřepejte před použitím alespoň 2 minuty.



Počet vrstev: 3-4
Tloušťka vrstvy: 30 – 40 µm
Doba odvětrání při 20°C: cca 5 minut mezi vrstvami



Sušení při 20°C 1.5-2 h

Sušení při 60°C 30 min



Infračervené záření (krátkovlnné) 5 min 50%

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)743: V předpisech EU pro tento produkt (kategorie: IIB.e) je hodnota VOC přípravku připraveného ke stříkání max 840 g/litr. Tento produkt má hodnotu VOC 743 g/litr.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz

P-U-26S

Základový plnič ve spreji, světle šedý



A brand of BASF –
We create chemistry



Suché broušení

P800

Poznámka: Při opravách automobilů je třeba, kromě pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel, zejména, pokud jde o sensory.

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)743: V předpisech EU pro tento produkt (kategorie: IIB.e) je hodnota VOC přípravku připraveného ke stříkání max 840 g/litr. Tento produkt má hodnotu VOC 743 g/litr.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetrných a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz