

P-U-17

Epoxy základový plnič, šedý



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	ProClass - podkladový materiál.
Klíčové vlastnosti:	Účinný základ, základový plnič, plnič mokrý do mokrého - vícenásobné použití. Pro dobrou ochranu proti korozi a konečnou úpravu.
Poznámky:	Minimální teplota pro sušení na vzduchu: +15 °C.

Použití

Produkt je vhodný pro



- Ocelový plech
- Pozinkovaný ocelový plech
- Hliník
- OEM díly s elektrolytickým nátěrem
- Starý nátěr

		4:1:1		
	Mísicí poměr	100 % obj.	P-U-17	
	Tužidlo	25 % obj.	P-H-125	
	Ředidlo	25 % obj.	P-R-120, -R-130	
	Stříkací viskozita při 20 °C	DIN 4:	18-20 s	Použitelný při 20 °C 8 hodin

Bezpečnostní pokyny: Výrobky jsou vhodné pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 µm.

2004/42/II B(c I)(540)539: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c I) ve formě připravené k použití je max. 540 g/l . Obsah tomtoto produktu je 459 g/l

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a aplikaci našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní výzkumy a testy; tyto údaje také neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi si můžete zakoupit na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo u svého prodejního partnera. Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit dodržování veškerých vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.

P-U-17

Epoxy základový plnič, šedý



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:



Konvenční pistole s
horní nádobkou



HVLP stříkáci pistole

Tlak na trysce	bar	0.7
Velikost trysky	1.6-1.8	1.7-1.9
Počet nástřiků	2	
Tloušťka filmu	μm	40-50



Sušení při 20 °C 8 h
Sušení při 60 °C 30 min



Infračervené (krátké vlny) 11 min



Orbitální broušení za sucha

P400-P500

Upozornění: Pro opravy automobilů je nutné vždy dodržovat pokyny výrobců vozidel k opravě, zejména pokud jde o instalovanou senzoriku, a to kromě pokynů k zpracování uvedených v tomto dokumentu.

Bezpečnostní pokyny: Výrobky jsou vhodné pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 μm.

2004/42/II(B(c I)(540)539: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: II(B.c I) ve formě připravené k použití je max. 540 g/l . Obsah tohoto produktu je 459 g/l

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a aplikaci našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní výzkumy a testy; tyto údaje také neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi si můžete zakoupit na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo u svého prodejního partnera. Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit dodržování veškerých vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.