

A-U-87

UV základový plnič šedý



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	AraClass - Eco Balance podkladový materiál.
Klíčové vlastnosti:	Ekologicky účinný - UV základový plnič. Pro dobrou odolnost proti korozi, vynikající výdrž vrchního nátěru.
Poznámka:	Čistit s A-P-15 nebo A-P-25.

Použití

Produkt je vhodný pro



- Ocelový plech
- Pozinkovaný ocelový plech
- Hliník
- Starý nátěr
- GRP / SMC



Před každým použitím 2 minuty důkladně protřepejte. Materiál by se neměl míchat..



Nevystavujte slunečnímu záření při skladování.
Neaplikujte na přímém slunečním záření.

Materiál je připraven k použití

Bezpečnostní pokyny: Produkty jsou vhodné pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 µm.

2004/42/IB(c I)(540)540: EU limit pro tento produkt (kategorie: IIB.c I) ve stavu připraveném k použití max 540 g/l VOC. Obsah VOC v tomto produktu je 540 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní výzkumy a testy; tyto údaje také neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikaci produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo od svého prodejního partnera. Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit dodržování veškerých vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.

A-U-87

UV základový plnič šedý

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:

konvenční pistole s horní
nádržkou

HVLP stříkáci pistole

Aplikační tlak

2 bar

Tlak na trysce

0.7 bar

Velikost trysky

1.1-1.2

1.1-1.2

Počet nástřiků

 $\frac{1}{2} + 1$

Odvětrání při 20°C

20 s mezi prvním a druhým nástřikem.

tloušťka filmu

max. 80 µm

Aplikační poznámka: alternativa: max. 120 µm s 60 s mezi první a druhou vrstvou a 90 s odvětráním před UV schnutím.

UV
vytvřování5 min (UV-A > 6 mW/ cm²)

Použitím LED lamp lze dobu vytvrzování zkrátit na 1 minutu díky vyšší intenzitě vlnové délky. To závisí na výrobci lampy a je nutné to individuálně ověřit. Pro více informací si prosím prohlédněte seznam UV lamp.



orbitální broušení za sucha

P400-P600

Upozornění: Pro opravy automobilů je nutné vždy dodržovat pokyny výrobců vozidel k opravě, zejména pokud jde o instalovanou senzoriku, a to kromě pokynů k zpracování uvedených v tomto dokumentu.



Bezpečnostní pokyny: Produkty jsou vhodné pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 µm.

2004/42/IB(c I)(540)540: EU limit pro tento produkt (kategorie: IIB.c I) ve stavu připraveném k použití max 540 g/l VOC. Obsah VOC v tomto produktu je 540 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele povinností provádět vlastní výzkumy a testy; tyto údaje také neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikaci produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo od svého prodejního partnera. Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit dodržování veškerých vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.

Toplac s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz

05/2023