

P-U-30

Transparentní plnič



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	ProClass - podkladový materiál.
Klíčové vlastnosti:	efektivní plnič - adhezni promotér Před nanesením vrchního nebo základního nátěru není nutné broušení; bezpečná aplikace; není vidět žádný přestřík, protože plnič je průhledný

Použití



Produkt je vhodný pro

- OEM díly s elektrolytickým nátěrem
- Staré nátěry
- GRP / SMC

3:1:1



Mísicí poměr

100 % obj.

P-U-30



Tužidlo

33 % obj.

P-H-230, -H-235



Ředidlo

33 % obj.

P-R-110, -R-120, -R-130



Stříkací viskozita při 20 °C DIN 4:

15-19 s

Použitelnost při 20 °C

3 hodiny

Bezpečnostní pokyny: Výrobky jsou vhodné pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 µm.

2004/42/II B(c I)(540)539: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c I) ve formě připravené k použití je max. 540 g/l . Obsah tomtu produktu je 525 g/l

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a aplikaci našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní výzkumy a testy; tyto údaje také neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi si můžete zakoupit na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo u svého prodejního partnera. Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit dodržování veškerých vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.

P-U-30

Transparentní plnič

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:		 konvenční pistole s Horní nádobkou	 HVLP stříkáci pistole
Aplikační tlak	bar	2	
Tlak na trysce	bar		0.7
Velikost trysky		1.3-1.4	1.3-1.4
Počet nástřiků			1-2
Tloušťka filmu	μm		20-30



Sušení při 20 °C 20-30 min

Poznámka

Vrchní nátěr nanášejte metodou mokrý do mokrého..
Mezibroušení je nutné, pokud doba odvětrání přesáhne 3 hodiny při 20 °C.

Upozornění: Pro opravy automobilů je nutné vždy dodržovat pokyny výrobců vozidel k opravě, zejména pokud jde o instalovanou senzoriku, a to kromě pokynů k zpracování uvedených v tomto dokumentu.

Bezpečnostní pokyny: Výrobky jsou vhodné pouze pro profesionální použití.**Nelze vyloučit, že tento produkt obsahuje částice < 0,1 μm.**

2004/42/IB(c I)(540)539: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c I) ve formě připravené k použití je max. 540 g/l . Obsah tohoto produktu je 525 g/l

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a aplikaci našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní výzkumy a testy; tyto údaje také neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi si můžete zakoupit na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo u svého prodejního partnera. Je odpovědností příjemce našich produktů zajistit dodržování veškerých vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.