

P-U-409

Rychleschnoucí plnič mokrý do mokrého, černý



A brand of BASF –
We create chemistry

Použití:	ProClass – podklady.
Vlastnosti:	Plnič – aplikace mokrý do mokrého se základovou barvou. Pro velmi rychlou opravu nových dílů, odpadá doba na broušení a sušení, pouze 5 minut pro odvětrání. Není nutné brousit nové díly s KTL.
Poznámky:	P-U-409 lze míchat s P-U-403 pro dosažení různých odstínů šedé.

Použití

Produkt je vhodný pro

- OEM díly s KTL
- Staré lakování
- GRP / SMC



Pokud je holý kov základovaný, lze produkt použít také na

- Ocelový plech
- Pozink
- Hliník

		3:1:1	
	Míchací poměr	100 % obj.	P-U-409
	Tužidlo	33 % obj.	P-H-250
	Ředidlo	33 % obj.	P-R-120, -R-130
	Stříkací viskozita při 20 °C	DIN 4: 14-16 s	
	Doba zpracovatelnosti při 20 °C	60 min	

Bezpečnostní pokyny:

Výrobky jsou určeny pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento výrobek obsahuje částice <0,1 µm.

2004/42/IB(c I)(540)539: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c I) v podobě připravené k použití je max. 540 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto produktu je 539 g/litr.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele povinnosti provádět vlastní vyšetření a testy; tyto údaje rovněž neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. uvedené v tomto dokumentu slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo od svého obchodního partnera. Příjemce našich produktů je odpovědný za dodržování všech vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.

P-U-409

Rychleschnoucí plnič mokrého mokrého, černý



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:



**Kompatibilní pistole
s horní nádobkou**



Stříkací pistole HVLP

Aplikační tlak	2 bar	
Tlak trysky		0,7 bar
Velikost trysky	1,3–1,4	1,3–1,4
Počet vrstev	1	
	2 = 1x tmelená místa / 1x celou plochu	
Doba odvětrávání při 20 °C	5 min	
Tloušťka filmu	20–35 µm	

Poznámka

Naneste vrstvu jako mokré do mokrého.
Díly s plničem P-U-409 lze přelakovat bez mezibroušení do 24 hodin.

Upozornění: Při opravách automobilů je nutné kromě pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu vždy dodržovat také pokyny výrobců vozidel, zejména pokud jsou nainstalovány senzory.

Bezpečnostní pokyny:

Výrobky jsou určeny pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento výrobek obsahuje částice < 0,1 µm.

2004/42/IB(c I)(540)539: Limitní hodnota EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.c I) v podobě připravené k použití je max. 540 g/litr VOC. Obsah VOC v tomto produktu je 539 g/litr.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní vyšetření a testy; tyto údaje rovněž neznámají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. uvedené v tomto dokumentu slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo od svého obchodního partnera. Příjemce našich produktů je odpovědný za dodržování všech vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.