

# P-U-15S

Svařovací základ

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplikace:</b>	ProClass - podklady.
<b>Klíčové vlastnosti:</b>	Účinný svařovací základ ve spreji. Výborná ochrana proti korozi na svařované části.
<b>Poznámky:</b>	Materiál je připravený k použití. <b>Produkt je vhodný na</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ocelový plech</li> <li>• Pozinkovaný plech</li> <li>• Hliník</li> </ul>

## Použití



Nepoužívejte zdeformované plechovky. Při protřepávání plechovky neudeřujte to předmětů. Během třepání se uvolňují míchací kuličky. Vyhněte se nárazům a tření.



Důkladně protřepejte před použitím alespoň 2 minuty



Počet vrstev: 1 - 2  
Tloušťka vrstvy: 15-20 µm



**Sušení při 20°C** 10 min

<b>Poznámka</b>	Po svařování, před aplikací tmelu, plniče nebo základového plniče odstraňte P-U-15S čističem na rozpouštědla nebo brusným papírem.
-----------------	--

Poznámka: Při opravách automobilů je třeba, kromě pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel, zejména, pokud jde o sensory.

## Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)685:** V předpisech EU pro tento produkt (kategorie: IIB.e) je hodnota VOC přípravku připraveného ke stříkání max 840 g/litr. Tento produkt má hodnotu VOC 685 g/litr.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)  
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 08/2021