




A brand of BASF –  
We create chemistry

# 924-50

Glasurit CV bezbarvý lak, extrémně matný

## Aplikace:



Autobusy, skříňová vozidla, metalické lakování (řada 90)

## Vlastnosti:

- dobrý rozliv
- Výborný a rovnoměrný mat
- Velmi elastický
- Mat cca ~ 10 jednotek při 60° / ~ 30 jednotek při 85°
- Pro matný efekt na vrchním laku R68, R90 nebo R55

## Poznámky:

Podklad musí být čistý, zbavený rzi a prachu, olejů a mastnoty.

## Podklady

- = Velmi vhodné
- = Vhodné
- = Vhodné v některých případech

Ocel	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel	Hliník	Eloxovaný hliník	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Základ	Glasurit CV - Zákl. Plnič / plnič	Práškové lakování	Coil-coating	Základová deska	Dřevo	OEM-Lakování	Staré lakování
------	------------------	---------------	--------	------------------	-----------	---------	----------------------	-----------------------------------	-------------------	--------------	-----------------	-------	--------------	----------------



Vydatnost 276 m<sup>2</sup>/l at 1 μm

Obsah pevných částic - 33 %

**Bezpečnostní pokyny:** Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 μm.

2004/42/IB (e)(840)651: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek v přípravku připraveném ke stříkání max. 840 g/l. Tento výrobek má hodnotu 651 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)

## 924-50

Glasurit CV bezbarvý lak, extrémně matný

A brand of BASF –  
We create chemistry

Míchací poměr 5 : 1 : 1 objemově



Tužidlo 922-138, -139



Ředidlo 352-315, -320, -330



Stříkací viskozita při 20°C DIN 4: 18-20 s

Doba zpracovatelnosti při 20°C 2 h

Zpracování:

 **Pistole s** horní nádobkou
  HVLP pistole
  Pistole s dolní nádobkou
  Airless/Airmix
  Tlaková/membr. pumpa

Tlak vzduchu	2.2-2.5 bar	2 bar
Velikost trysky	1.2-1.4	1.5
Počet vrstev	2	2
Doba odvětrání při 20°C	mat	mat
Tloušťka vrstvy	40-50 µm	



Sušení Přestříkatelný Nelepivý Odolný zalepení Odolný montáži Brousitelný

	Min.	Max.
Teplota objektu 20°C	8 h	
Teplota objektu 60°C	30 min	

**Bezpečnostní pokyny:** Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit,

že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IB (e)(840)651: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek v přípravku připraveném ke stříkání max. 840 g/l. Tento výrobek má hodnotu 651 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)

# 924-50

Glasurit CV bezbarvý lak, extrémně matný



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Poznámky

1.vrstvu jemně nastříkejte a nechte zmatnit. 2.vrstvu nastříkejte do hladka.

Úroveň lesku je ovlivněna mnoha faktury, včetně tloušťky vrstvy, podmínek schnutí, vlhkosti/teploty, doby odvětrání mezi nástřikem, před sušením atp.

---

Poznámka: Při opravách automobilů je třeba, kromě pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel, zejména, pokud jde o sensory.

---

**Bezpečnostní pokyny:** Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IB (e)(840)651: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek v přípravku připraveném ke stříkání max. 840 g/l. Tento výrobek má hodnotu 651 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)