

C-C-20

Bezbarvý lak, předředěný

A brand of BASF –
We create chemistry
Aplikace: Pro aplikaci na jednotlivé díly i pro celolak.

		4:1	
	Míchací poměr	100 % obj.	C-C-20
	Tužidlo	25 % obj.	C-H-400
	Viskozita při 20°C	20-24 s	Doba zpracování při 20°C 2 h

Aplikace	Konvenční pistole s horní nádobkou	HVLP stříkací pistole
Stříkací tlak	bar 2	2-3
Vnitřní tlak trysky	bar	0.7
Velikost trysky	mm 1.3-1.4	1.3
Počet nástřiků	2	
Doba odvětrání při 20°C	min	3 min mezi vrstvami
Tloušťka vrstvy	μm	40-60
Poznámka k aplikaci	Na vertikální povrchy aplikujte jednu slabou vrstvu a jednu plnou vrstvu bez odvětrání	

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití.
Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice <0.1 μm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.



C-C-20

Bezbarvý lak, předředěný

A brand of BASF –
We create chemistry

Sušení při 20 °C 10 h

Sušení při 60 °C 30 min

Infrazářič
(krátkovlnný) 8 min

Poznámka k sušení U kombinovaných lakovacích kabin zohledněte rychlost nárůstu teploty, dokud není dosaženo požadované teploty dílu.

Poznámka Závěrečné operace po doporučených dobách sušení a ochlazení.

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití.
Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice <0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

