

P-C-20

Bezbarvý lak, univerzální

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	ProClass – Bezbarvý lak určený pro řadu 90.
Klíčové vlastnosti:	Efektivní bezbarvý lak, který se snadno aplikuje. Určený pro širokou škálu aplikací.
Poznámka:	Vyberte tužidlo a ředidlo v závislosti na teplotě a velikosti lakovaného objektu.

2:1+10 %**Míchací poměr**

100 % obj.

P-C-20**Tužidlo**

50 % obj.

P-H-410, -H-430, -H-440**Ředidlo**

10 % obj.

P-R-110, -R-120, -R-130**Stříkací viskozita při 20°C**

19-22 s

Doba zpracování při 20°C 2 h**Bezpečnostní pokyny:**

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice <0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.





P-C-20

Bezbarvý lak, univerzální



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	 Konvenční pistole s horní nádobkou	 HVLP stříkací pistole
Stříkací tlak	bar 2	2
Vnitřní tlak trysky	bar	0.7
Velikost trysky	1.3-1.4	1.3
Počet nástřiků	1 ½ vrstvy (bez odvětrání).	
Doba odvětrání při 20°C	min	Před sušením není nutné odvětrat.
Tloušťka vrstvy	µm	40-60
Poznámka k aplikaci	Alternativně: 2 vrstvy s 1-2 min. odvětráním.	



Sušení při 20 °C 10 h

Sušení při 60 °C 30 min



Infrazářič (krátkovlnný) 8 min

Poznámka k sušení Výsledný čas sušení může být ovlivněný správným výběrem tužidla a aplikací.

Urychlovací přísada P-A-920 může dobu schnutí urychlit.

Poznámka Závěrečné operace až po doporučených časech sušení a ochlazení.

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice <0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

