

P-C-40

Bezbarvý lak, odolný proti poškrábání



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	ProClass – Bezbarvý lak určený pro řadu 90
Klíčové vlastnosti:	Efektivní bezbarvý lak, který je odolný proti poškrábání Pro dlouhotrvající lesk.
Poznámka:	Vyberte tužidlo a ředidlo v závislosti na teplotě a velikosti lakovaného objektu.

2:1+10 %



Míchací poměr

100 % obj.

P-C-40



Tužidlo

50 % obj.

P-H-410, -H-430, -H-440



Ředidlo

10 % obj.

P-R-110, -R-120, -R-130



Stříkací viskozita při 20°C

20-22 s

Doba zpracování při 20°C 1 h

Aplikace:



**Konvenční pistole
s horní nádobkou**



HVLP stříkací pistole

Stříkací tlak

bar

2

2

Vnitřní tlak trysky

bar

0.7

Velikost trysky

1.3-1.4

1.3

Počet nástřiků

2

**Doba odvětrání při
20°C**

min

aplikujte 3-5 min. s odvětráním mezi vrstvami, bez odvětrání před sušením.

Tloušťka vrstvy

µm

40-60

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití.
Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IB(d)(420)419: V předpisech EU pro VOC přípravu je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

TOPLAC s.r.o., Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany



P-C-40

Bezbarvý lak, odolný proti poškrábání



A brand of BASF –
We create chemistry



Sušení při 20 °C

10 h

Sušení při 60 °C

30 min



Infrazářič (krátkovlnný)

8 min

Poznámka k sušení Výsledný čas sušení může být ovlivněný správným výběrem tužidla.

Poznámka

Závěrečné operace až po doporučených časech sušení a ochlazení.

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití.
Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IB(d)(420)419: V předpisech EU pro VOC přípravu je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l. Tento product má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetrění a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

TOPLAC s.r.o., Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

