

# A-C-10

Eco Balance bezbarvý lak, rychleschnoucí



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplikace:</b>	AraClass - Eco Balance bezbarvý lak pro Glasurit laky na vodní bázi.
<b>Klíčové vlastnosti:</b>	Eko-efektivní rychleschnoucí bezbarvý lak. Pro aplikaci na vertikální i horizontální části, a také na bodové opravy.
<b>Poznámky:</b>	Vyberte tužidlo a ředidlo v závislosti na teplotě a velikosti lakovaného objektu.

**3:1:1**



**Míchací poměr**

100 % obj.

**A-C-10**



**Tužidlo**

33 % obj.

**A-H-410, -H-420, -H-430, -H-440**



**Ředidlo**

33 % obj.

**A-R-110, -R-120, -R-130**



**Stříkací viskozita při 20°C**

18-21 s

**Doba zpracování při 20°C** 45 min

## Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** v předpisech EU pro VOC přípravku je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek v přípravku připraveném ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.



TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)



## A-C-10

Eco Balance bezbarvý lak, rychleschnoucí

A brand of BASF –  
We create chemistry

Aplikace:		 Konvenční pistole s horní nádobkou	 HVLP stříkací pistole
Stříkací tlak	bar	2	2
Vnitřní tlak trysky	bar		0.7
Velikost trysky		1.3-1.4	1.3
Počet nástřiků		1 ½ vrstvy (bez odvětrání)	
Doba odvětrání při 20°C	min	Bez odvětrání před sušením	
Tloušťka vrstvy	µm	40-60	
Poznámka k aplikaci		Alternativně: 2 vrstvy s 3-5 min. odvětráním mezi vrstvami	



Sušení při 20 °C	5-6 h
Sušení při 40 °C	30-45 min
Sušení při 60 °C	10-15 min



Infrazářič (krátkovlnný)	10 min
--------------------------	--------

**Poznámka k sušení:** Výsledný čas může být ovlivněn správným výběrem tužidla a ředidla. Použitím přísady A-A-10 nebo A-A-12 se urychlí schnutí.

## Poznámka

Závěrečné operace až po doporučených časech sušení a ochlazení.



## Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** v předpisech EU pro VOC přípravku je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek v přípravku připraveném ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)

