

## A-C-30

Eco Balance bezbarvý lak, s vysokým leskem

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplikace:</b>	AraClass - Eco Balance bezbarvý lak pro základy na vodní bázi.
<b>Klíčové vlastnosti:</b>	Eko efektivní bezbarvý lak, který má bezvadný, vysoký lesk. Pro vynikající lesk.
<b>Poznámky:</b>	Vyberte tužidlo a ředidlo v závislosti na teplotě a velikosti lakovaného objektu.

		<b>3:1:1</b>			
	<b>Míchací poměr</b>	100 % obj.	<b>A-C-30</b>		
	<b>Tužidlo</b>	33 % obj.	<b>A-H-410, -H-420, -H-430, -H-440</b>		
	<b>Ředidlo</b>	33 % obj.	<b>A-R-110, -R-120, -R-130</b>		
	<b>Stříkací viskozita při 20°C</b>	DIN 4:	18-21 s	<b>Doba zpracování 20°C</b>	2 h

Aplikace:

Konvenční pistole  
s horní nádobkou

HVLP stříkací pistole

<b>Stříkací tlak</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>Vnitřní tlak trysky</b>	<b>bar</b>		0.7
<b>Velikost trysky</b>		1.3-1.4	1.3
<b>Počet vrstev</b>			2
<b>Doba odvětrání při 20°C</b>	<b>min</b>	3-5 minut odvětrání mezi vrstvami. Bez odvětrání před sušením.	
<b>Tloušťka vrstvy</b>	<b>µm</b>	40-60	
<b>Poznámka k aplikaci</b>		Alternativně: 1 ½ vrstvy (bez odvětrání)	

**Bezpečnostní pokyny:**

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek v přípravku připraveném ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)



## A-C-30

Eco Balance bezbarvý lak, s vysokým leskem

A brand of BASF –  
We create chemistry

Sušení při 20 °C 8 h

Sušení při 60 °C 30 min

Infrazářič  
(krátkovlnný) 10 min

**Poznámka k sušení** Výsledný čas schnutí může být ovlivněn správným výběrem tužidla a aplikací. Příspěvy A-A-10 nebo A-A-12 mohou snížit čas schnutí.

**Poznámka**

Leštit povrch lze až po dosažení stanovené doby schnutí a poté, co povrch zchladne.

**Bezpečnostní pokyny:**

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice &lt; 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek v přípravku připraveném ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)

