

## A-C-92

Eco Balance bezbarvý lak, matný

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Aplikace:</b>	AraClass - Eco Balance bezbarvý lak pro základy na vodní bázi.
<b>Klíčové vlastnosti:</b>	Eko efektivní bezbarvý lak – matný. Vhodný na opravy matných OEM laků.
<b>Poznámky:</b>	<p>Před použitím dobře promíchejte.</p> <p>Smíchejte s A-C-90 Eco Balance extra matných bezbarvým lakem k dosažení požadovaného stupně matu. A-C-92 se nesmí používat v míchacím regálu.</p> <p>Při použití A-H-491 se sníží stupeň lesku.</p> <p>Středavé překrytí v první a druhé vrstvě.</p> <p>Pokud je to nutné, přidejte max 10% A-R-120/-130 (přidáním malého množství ředidla můžete ovlivnit stupeň lesku/matu).</p>

2:1

**Míchací poměr**

100 % obj.

A-C-92

**Tužidlo**

50 % obj.

A-H-490, -H-491

**Stříkáčská viskozita při 20°C**

17-22 s

**Doba zpracování při 20°C** 2 h**Aplikace:****Konvenční pistole s  
horní nádobkou****HVLP stříkáčská pistole****Stříkáčská tlak****bar**

2

2

**Vnitřní tlak trysky****bar**

0.7

**Velikost trysky**

1.2-1.3

1.3

**Počet vrstev**

2

**Doba  
odvětrání při  
20°C****amin**

Odvětrat do zmatnění mezi vrstvami a před sušením.

**TLoušťka vrstvy****µm**

40-50

**Bezpečnostní pokyny:**

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek v přípravku připraveném ke stříkání max. 840 g/l. Tento produkt má hodnotu 700 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatelem provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)



## A-C-92

Eco Balance bezbarvý lak, matný

A brand of BASF –  
We create chemistry**Sušení při 20 °C**

8 h

**Sušení při 60 °C**

30

min

**Infrazářič  
(krátkovlnný)**

10 min

Poznámka: Při opravách automobilů je třeba, kromě pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel, zejména, pokud jde o sensory.

**Bezpečnostní pokyny:**

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)700:** v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek v přípravku připraveném ke stříkání max. 840 g/l. Tento produkt má hodnotu 700 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | [info@toplac.cz](mailto:info@toplac.cz) | [www.toplac.cz](http://www.toplac.cz)

