


923-RAL

Denní svítivá barva

A brand of BASF –
We create chemistry

Technická informace: 923-RAL 1026-T - denní svítivá barva, žlutá
923-RAL 2005-T - denní svítivá barva, oranžová
923-RAL 3024-T - denní svítivá barva, červená

Aplikace:



Hasičská vozidla

Vlastnosti:

- vhodný pro velké plochy / povrchy
- zářivý vzhled vrchního laku
- výborný rozliv

Poznámky:

Podklad by měl být suchý, čistý, bez prachu, rzi, oleje a mastnoty.

Denní svítivé barvy jsou speciální svítivé barvy, určené pro lakování hasičských vozů (dle vyhlášky č. 247/2001 Sb.), vozidla policie a komunální služby atd.

Podklady

- = Velmi vhodné
- = Vhodné
- = Vhodné v některých případech

Ocel	Pozinkovaná ocel	Nerezová ocel	Hliník	Eloxovaný hliník	GRP / SMC	PP-EPDM	Glasurit CV - Základ	Glasurit CV - Zákl. Plnič / plnič	Práškové lakování	Coil-coating	Základová deska	Dřevo	OEM-Lakování	Staré lakování
●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●



Vydatnost 430 m²/l při 1 μm

Obsah pevných částic - 62 %

Bezpečnostní pokyny:

Nelze vyloučit, že obsahuje částice < 0.1 μm. Produkt je určený pouze pro profesionální použití.

2004/42/IIIB (e)(840)839: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek (kategorie IIB (e) v přípravku připraveném ke stříkání max. 840 g/l. Tento produkt má hodnotu VOC 839 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních setření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz

923-RAL

Denní svítivá barva

A brand of BASF –
We create chemistry

Míchací poměr 4:1+10 % objemově



Tužidlo 929-93, -91, -94








Ředidlo 352-315, -320, -330



Stříkací viskozita při 20°C DIN 4: 30 s

Doba zpracovatelnosti při 20°C 4 h

Aplikace pistolí	 s horní - nádobkou	 HVLP	 s dolní nádob.	 Airless/ Airmix	 Tlaková nádoba, memb.čerpadlo
Tlak pistole	2.2-2.5 bar	2 bar	2.5 bar		
Velikost trysky	1.3-1.6	1.3-1.5	1.7		
Počet vrstev	4-5	4-5	4-5		
Doba odvětrání při 20°C	10-15 min	10-15 min	10-15 min		
Tloušťka vrstvy	100 µm				



Schnutí Přelakovatelný

	Min.	Max.
Teplota dílu 20°C	10 h	72 h
Teplota dílu 60°C	60 min	

Bezpečnostní pokyny:

Nelze vyloučit, že obsahuje částice < 0.1 µm. Produkt je určený pouze pro profesionální použití.

2004/42/IIIB (e)(840)839: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek (kategorie IIB (e) v přípravku připraveném ke stříkání max. 840 g/l. Tento produkt má hodnotu VOC 839 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz

923-RAL

Denní svítivá barva



A brand of BASF –
We create chemistry

Pozn.

Lze použít pouze na homogenní bílou podkladovou vrstvu, tj. 284-45. Po vysušení a před aplikací 924-268 musí díl zchladnout na pokojovou teplotu.

Na denní svítivou barvu aplikujte ochranný bezbarvý lak Glasurit 924-268, abyste zpomalili proces vyblednutí/zmatnění svítivé barvy. Vzhledem k chemickému složení těchto speciálních pigmentů se degradace přímým slunečním zářením výrazně urychluje.

Upozornění: při opravách automobile je třeba, kromě pokynů pro zpracování, uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel. A to zejména, pokud jde o instalovanou senzorovou techniku.

Bezpečnostní pokyny:

Nelze vyloučit, že obsahuje částice < 0.1 µm. Produkt je určený pouze pro profesionální použití.

2004/42/IIIB (e)(840)839: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek (kategorie IIB (e) v přípravku připraveném ke stříkání max. 840 g/l. Tento produkt má hodnotu VOC 839 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky and Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz