

P-T-20

Řada 22 mísicí lak



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	ProClass – řada 22 mísicí lak
Klíčové vlastnosti:	Efektivní vrchní lak – univerzální. Pro širokou škálu UNI odstínů.
Poznámky:	Vyberte tužidlo a ředidlo ProClass v závislosti na okolní teplotě a velikosti předmětu, který budete lakovat. Nepoužívejte míchací báze samotné, ale vždy s mísicím lakem řady 22 P-T-20.

2:1+10 %



Míchací poměr

100 % obj.

P-T-20
(dle receptury)



Tužidlo

50 % obj.

P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass tužidlo do vrchního laku



Ředidlo

10 % obj.

P-R-110, -R-120, -R-130
ProClass ředidlo



Viskozita při 20°C

DIN 4:

20-22 s

Doba zpracování při 20°C 2 h

Aplikace:



**Konvenční pistole
s horní nádobkou**



HVLP stříkáci pistole

Stříkáci tlak	bar	2	2
Vnitřní tlak trysky	bar		0.7
Velikost trysky		1.3-1.4	1.3
Počet nástřiků		2	
Doba odvětrání při 20°C	min	cca. 5 minut mezivrstvami	
Tloušťka vrstvy	µm	50-70	
Poznámka k aplikaci		½ + 1 vrstvy na vertikální povrchy (bez odvětrání)	

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IB(d)(420)419: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l.

Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele provádění vlastních šetrnění a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotno sti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

P-T-20

Řada 22 mísicí lak



A brand of BASF –
We create chemistry



Sušení při 20 °C 8 h

Sušení při 60 °C 30 min



Infrazářič (krátkovlnný) 8 min

Poznámka k sušení Doba schnutí může být ovlivněna výběrem tužidla, ředidla a aplikací.

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IB(d)(420)419: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l.

Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotno sti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.