

A-T-20

Eco Balance řada 22 mísicí lak

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	AraClass - Eco Balance řada 22 mísicí lak
Klíčové vlastnosti:	Ekologický a efektivní vrchní lak – univerzální. Pro celou škálu UNI odstínů.
Poznámky:	Vyberte tužidlo a ředidlo AraClass v závislosti na okolní teplotě a velikosti předmětů, který budete lakovat. Nepoužívejte míchací báze samotné, ale vždy s Eco Balance řada 22 mísicím lakem A-T-20.

		3:1:1	
	Míchací poměr	100 % obj.	A-T-20 (dle receptury)
	Tužidlo	33 % obj.	A-H-410, -H-430, -H-440 Eco Balance tužidlo do vrchního laku
	Ředidlo	33 % obj.	A-R-110, -R-120, -R-130 Eco Balance ředidlo
	Viskozita při 20°C	DIN 4: 18-22 s	Doba zpracování při 20°C 2 h

Aplikace:		Konvenční pistole s horní nádobkou	HVLP stříkáci pistole
Stříkácí tlak	bar	2	2
Vnitřní tlak trysky	bar		0.7
Velikost trysky		1.3-1.4	1.3
Počet nástřiků		2	
Doba odvětrání při 20°C	min	cca. 5 minut mezivrstvami	
Tloušťka vrstvy	µm	50-70	
Poznámka k aplikaci		Alternativně: 1 ½ vrstvy (bez odvětrání).	

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetrností a testů; z těchto údajů nevyplyvá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotno stí atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

Bezpečnostní pokyny:

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotno stí atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.

A-T-20

Eco Balance řada 22 měsíců lak

A brand of BASF –
We create chemistry

Sušení při 20 °C

8 h

Sušení při 60 °C

30 min



Infazářič (krátkovlnný)

8 min

Poznámka k sušení

Doba schnutí může být ovlivněna výběrem tužidla, ředidla a aplikací.

**Bezpečnostní pokyny:**

Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0.1 µm.

2004/42/IB(d)(420)419: v předpisech EU pro VOC přípravky je předepsaná limitní hodnota pro tento výrobek ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l.

Tento produkt má hodnotu 419 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetrností a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy.