



Technická informace



Glasurit® Dvouvrstvý vrchní lak 90 metalický/UNI/perlet'

- Použití:** Dvouvrstvé metalické efektní a uni lakování, vodou ředitelné. Postup mokrý do mokrého s Glasurit bezbarvým lakem 923-.
- Vlastnosti:** Vysoká kryvost, vysoká hospodárnost.
Vodou ředitelné, objem organických rozpouštědel < 10 %
- Poznámka:**
- Pokrývá kompletní barevné spektrum pro autoopravárenské lakování, s mísicím lakem 90-M4
 - Zpracování při vyšších teplotách nebo při práci na velkých plochách je umožněno použitím 90-M 4 dlouhého, současně se nahradí přísada 93-E3 přísadou 93-E3 dlouhou
 - Namíchaný odstín lze uchovat v plastové nádobě nebo uvnitř nalakované plechovce po dobu až 6 měsíců.
 - Pokud to doporučí výrobce vozidla, použijte 93-IC 330 (viz Technická informace)
 - Doba odtékání může být zkrácena vhodným sušicím (ofukovacím) přístrojem.
 - Doba odtékání před nanášením bezbarvého laku 923-: 2-3 min. (do zmatování plochy)
 - Při použití bílé barvy s vysokou viskozitou lze změnit poměr míchání na 100:80
 - **2004/42/IIIB (d) (420) 419:** V EU VOC předpisech limitní hodnota pro tento výrobek (Kategorie výrobku: IIB. d) činí ve směsi připravené ke stříkání max. 420 g/l. Tento produkt má obsah VOC **419** g/l (obsah vody se nepočítá)

	Postup lakování	RATIO-AQUA	
		Vydatnost 130 m ² /l při 1 µm	
	Poměr míchání	2 : 1 100 obj. % 90- metalický/uni (dle receptury)	
	Ředidlo	50 obj. j% přísada 93-E3 (po přidání přísady ihned zamíchat!) * při použití mísícího laku 90-M4 dlouhého použít 93-E3 dlouhou	
	Stříkáčská viskozita DIN 4 20°C	ca. 18 – 24 s	
	Horní nádobka Stříkáčská tlak	HVLP-pistole: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar / 0,7 bar vnitřní tlak trysky	Konvenční pistole s horní nádobkou 1,3-1,4 mm, 2,0 bar
	Počet nástřiků	2 (krytě stříknout) + ½ k vyrovnání efektu	Tloušťka vrstvy 10-15 µm
	Doba odtékání 20°C	po každém nástřiku cca 5 minut	
	Mezisušení Sušení: 20°C Ofoukat Dry Jet	po každém nástřiku nechat odvětrat do zmatování	
	Brousit	Prach je možno za sucha vybrousit, jemně odstranit mlhovou vrstvu	

Dbejte pokynů dle bezpečnostních listů. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití. Při zpracování používat ochrannou dýchací masku. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm.