

A-B-13

Eco Balance tmel, univerzální



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplikace:	AraClass - Eco Balance podklady.
Vlastnosti:	Hrubý a jemný univerzální tmel pro efektivní použití. Rychle schnoucí, jednoduše se brousí, velmi dobrá přilnavost.
Poznámky:	Před aplikací velmi dobře promíchejte.

Použití

Produkt je vhodný na:

- Ocelový plech
- Pozinkovaný ocelový plech
- Hliník
- OEM díly s e-coat
- Staré lakování
- GRP /SMC



Míchací poměr 100 % hmotnostně A-B-13



Hardener 2-3% hmotnostně G-H-110



Stříkací viskozita při 20°C DIN 4: **Doba zpracovatelnosti při 20°C** 4 min



Sušení při 20°C 20-30 min

Sušení při 60°C 10 min



Infračervené záření (krátkovlnné) 4 min

Bezpečnostní pokyny: Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm. 2004/42/II(b)(250)180: V předpisech EU pro tento produkt (kategorie IIB, b) je hodnota VOC přípravku připraveného ke stříkání max 250 g/litr. Tento produkt má hodnotu VOC 180 g/litr.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz

A-B-13

Eco Balance tmel, univerzální



A brand of BASF –
We create chemistry



Orbitální broušení, za sucha

P80/P150/P240 (použijte příručku)

Poznámka: Při opravách automobilů je třeba, kromě pokynů pro zpracování uvedených v tomto dokumentu, vždy dodržovat pokyny pro opravy výrobců vozidel, zejména, pokud jde o sensory.



Bezpečnostní pokyny: Produkty jsou určeny pouze pro profesionální použití. Nelze vyloučit, že výrobek obsahuje částice < 0,1 µm. 2004/42/II(b)(250)180: V předpisech EU pro tento produkt (kategorie IIB, b) je hodnota VOC přípravku připraveného ke stříkání max 250 g/litr. Tento produkt má hodnotu VOC 180 g/litr.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí ze současných znalostí a zkušeností společnosti BASF Coatings. S ohledem na mnoho faktorů, které mohou ovlivnit zpracování a použití produktů, tyto údaje nezavazují zpracovatele provádění vlastních šetření a testů; z těchto údajů nevyplývá ani žádná záruka určitých vlastností, ani vhodnost produktů pro konkrétní účel. Veškeré zde uvedené popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se měnit bez předchozích informací a nepředstavují sjednanou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze můžete získat na adrese <http://techinfo.glasurit.com> nebo ve společnosti Toplac s.r.o. Je odpovědností příjemce produktů zajistit, aby byla dodržována veškerá vlastnická práva a stávající zákony a právní předpisy. TOPLAC s.r.o. Pražská 657, 29471 Benátky nad Jizerou | +420 326 362 579 | info@toplac.cz | www.toplac.cz