

P-B-37

Natírací tmel



A brand of BASF –
We create chemistry

- Aplikace:** ProClass - podkladový materiál.
- Klíčové vlastnosti:** účinný hrubý a jemný tmel na karoserii - snadno se nanáší štětcem.
Pro modelování profile a kontur.
- Poznámka.** Před použitím intenzivně promíchejte s tmelem, abyste zabránili mramorování.

Použití

Produkt vhodný pro



- Ocelový plech
- Hliník
- OEM díly s elektrolytickým nátěrem
- Starý nátěr



2-3 x natírat štětcem
Nenanášejte více než 400 mikronů na vrstvu. Pokud je nutná vyšší tloušťka filmu, může být po zaschnutí první vrstvy nanášena další vrstva s mezibroušením.



Mísicí poměr 100 % hm P-B-37



Tužidlo 2-3 hm G-H-110



Ředidlo P-R-110
max. 4%



Stříkací viskozita při 20°C DIN 4: **Doba zpracovatelnosti při 20°C** 5 min

Bezpečnostní pokyny:

Výrobky jsou určeny pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento výrobek obsahuje částice <0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: EU limitní hodnota pro tento produkt (kategorie: IIB.b) v podobě připravené k použití je max 250 g/l VOC. Obsah VOC v tomto produktu je 180 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezabývají zpracovatele povinností provádět vlastní vyšetření a testy; tyto údaje rovněž neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. uvedené v tomto dokumentu slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo od svého obchodního partnera. Příjemce našich produktů je odpovědný za dodržování všech vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.

P-B-37

Natírací tmel

A brand of BASF –
We create chemistry

sušení při 20°C 30 min



infračervené(krátké vlny) 5-7 min



Orbitální broušení za sucha

P80 / P150 / P240 (viz příručka)

Upozornění: Pro opravy automobilů je nutné vždy dodržovat pokyny k opravám od výrobců vozidel, zejména pokud jde o instalovanou senzorickou technologii, a to kromě pokynů k zpracování uvedených v tomto dokumentu..

Bezpečnostní pokyny: Výrobky jsou určeny pouze pro profesionální použití.

Nelze vyloučit, že tento výrobek obsahuje částice <0,1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: EU limitní hodnota pro tento produkt (kategorie: IIB.b) v podobě připravené k použití je max 250 g/l VOC. Obsah VOC v tomto produktu je 180 g/l.

Údaje obsažené v této publikaci vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. Vzhledem k mnoha faktorům, které mohou ovlivnit zpracování a použití našich produktů, tyto údaje nezbavují zpracovatele povinnosti provádět vlastní vyšetření a testy; tyto údaje rovněž neznamenají žádnou záruku určitých vlastností ani vhodnosti produktů pro konkrétní účel. Veškeré popisy, výkresy, fotografie, údaje, rozměry, hmotnosti atd. uvedené v tomto dokumentu slouží pouze pro obecné informační účely; mohou se změnit bez předchozího upozornění a nepředstavují dohodnutou smluvní kvalitu produktů (specifikace produktu). Nejnovější verze nahrazuje všechny předchozí verze. Nejnovější verzi můžete získat na našich webových stránkách www.glasurit.com nebo přímo od svého obchodního partnera. Příjemce našich produktů je odpovědný za dodržování všech vlastnických práv a platných zákonů a předpisů.