






Technická informace

Allora bezbarvý lak SPECIAL

Číslo výrobku: ALL K001

Popis	Bezbarvý lak SPECIAL je lak s vysokým obsahem pevného podílu. Vyznačuje se vysokým leskem a rychlým schnutím. Bezbarvý lak SPECIAL odpovídá směrnici EU 2004/42/ES z 21.4.2004. Předepsaná limitní hodnota pro obsah VOC pro tento typ nátěrové hmoty je 420 g/l, skutečná hodnota v přípravku připraveném ke stříkání je 415 g/l.			
Použití	Bezbarvý lak SPECIAL může být použit na všechny druhy základních laků, také na vodou ředitelné laky. Je odolný proti UV paprskům a vlivům životního prostředí			
 Poměr míchání 3 : 1	3 obj. díly bezbarvý lak SPECIAL	100%		
	1 díl tužidla do laku SPECIAL	35%		
Ředidlo	Pozor !! Neředit .			
 Stříkací viskozita	17-19 s DIN 4/20°C		Zpracovatelnost 1 hod / 20°C	
 zpracování	Počet nástřiků	Tlak vzduchu	Tryska	
	1,5	2 – 4 bary	1,2 – 1,3 mm	
Síla vrstvy (suchý film)	60 µm			
Vydatnost (DIN 53 219)	10 m ² /kg při tloušťce vrstvy 60 µm			
Podíl pevných částic (DIN EN ISO 3251)	min 68 hm.%			
 Odvětrání 20°C	5 – 10 minut			
 Doba sušení	12 hodin při 20°C		35 minut při 60°C	
Vytvrzování	odolnost proti zaprášení	suchá vrstva	odolné montáži	plné vytvrzení
20°C	40 minut	3 hodiny	12 hodin	7 dní
60°C	5 minut	10 minut	35 minut	60 minut
Podklady	vrchní lak			
Způsob použití	Bezbarvý lak se nanáší na předem nastříkanou a vysušenou vrstvu základního laku. Nanáší se 1,5 vrstvy bez ředění, doba odvětrání mezi nástřiky je v závislosti na teplotě a tloušťce vrstvy 5-10 minut. Doba vytvrzení může být zkrácena zahřátím na vyšší teplotu až 10 minut po nanesení poslední vrstvy. Lak může být použit na menší i větší opravované plochy i při celolakování. Doporučená pracovní teplota 18 až 35 °C.			

Dbejte pokynů dle bezpečnostních listů. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.
Při zpracování používat ochrannou dýchací masku.

Technická informace

Skladování	V suché a chladné místnosti, chránit před otevřeným ohněm a zdrojem tepla. Chránit před přímým slunečním zářením. Skladovatelnost: Lak 24 měsíců při 20°C tužidlo 9 měsíců při 20°C
-------------------	--

Čištění nářadí: ředidlem např. nitroředidlem

Bezpečnost a ochrana zdraví: dodržujte striktně pokyny uvedené v bezpečnostním listu

Upozornění: Bezbarvý lak SPECIAL se používá pouze s tužidlem do laku SPECIAL. Při použití jiného tužidla může dojít k zhoršení ochrany proti UV paprskům a k chemickému nebo mechanickému poškození laku.

Dbejte pokynů dle bezpečnostních listů. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití.
Při zpracování používat ochrannou dýchací masku.

